

SPESIFIKASJONER:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Hardhet | : 7 Moh's skala | Krav: Minimum 6 |
| Tetthet | : 3.82 g/cm ³ | Krav: Minimum 3 g/cm ³ |
| Bulkvekt | : 1.85 kg/dm ³ | Krav: Minimum 1.3 kg/dm ³ |
| Farge | : Sort | |
| Ledningsevne på eksakt | : 7,0 mS/m | Krav: Maksimum 25 mS/m |

- Blåsemiddelet inneholder ikke giftige eller kreftfremkallende elementet i slike mengder at det må betegnes giftig eller kreftfremkallende iflg. Statens Forurensnings-tilsyn.
- Rent blåsemiddel er ikke spesialavfall iflg. Forskrifter om Spesialavfall.
- Blåsemidlet tilfredstiller alle krav til blåsemidler i henhold til ISO 11 126 part 6/4/

Målinger og tester er utført av Sintef materialteknologi.

Produsert av
E.Ø. INDUSTRI SAND AS
Birkedalsv 31
4640 SØGNE

| <u>Inneholder:</u> | |
|--------------------------------|--------|
| SiO ₂ | 30-34% |
| Fe | 51-57% |
| CaO | 1-2% |
| ZnO | 1-2% |
| Al ₂ O ₃ | 3-7% |
| MgO | 1,5% |
| Cu ₂ O | 0,7% |
| S | 0,8% |

| INNHOOLD AV: | Max Grense- Verdi: |
|--------------------|--------------------------|
| K1 stoffer <0,01% | 0,01% |
| K2 stoffer <0,10% | 1,00% |
| R2 stoffer <0,01% | 1,00% |
| Fri kvarts < 1,00% | |

IKKE
MERKE
DUKTID

(helsetklasse)